

Technický list

Metaver® K

Metakaolin pucolanicky tvrdnoucí přísada pro hydraulické stavební hmoty

Charakteristika

Metaver® K se vyrábí kalcionací obohaceného kaolingu a tvoří ho převážně amorfní alumosilikát, který reaguje s portlanditem (hydroxidem vápenatým) za tvorby cementu podobných CSH fází.

Chemické složení (hm.-%, cca.)

SiO ₂	53 - 54
Al ₂ O ₃	41 - 44
Fe ₂ O ₃	< 1,2
K ₂ O	< 1,3

Fyzikální vlastnosti (cca.)

Vzhled:	
Barva	šedá
Specifická hmotnost	2,6 g/cm ³
Sypná hmotnost	380 – 520 kg/m ³
Distribuce zrnitosti	d ₅₀ 6 µm d ₉₀ 17 µm

Účinek

Portlandský cement uvolňuje při hydrataci 25% hydroxidu vápenatého (portlanditu). Tento alka-lický vedlejší produkt je snadno rozpustný a je přednostně napadán a rozpouštěn v přítomnosti kyselin nebo síranů.

Zvláštní účinek Metaveru® K spočívá ve schopnosti vázat velké množství hydroxidu vápenatého ve formě stabilních CSH-fází. Rychlosť a objem této reakce je nutné chemickými a stavebně technickými postupy ověřit.

Ve vztahu k reakční rychlosti je Metaver® K hodnocen jako „středně rychlý“.



Použití

Metaver® K je pucolanická minerální přísada, která může významně zlepšit řadu vlastností hydraulických cementových malt, betonů a příbuzných produktů.

Metaver® K se dá lehce dispergovat, vytváří měkkou, plastickou a dobře zpracovatelnou konsistenci konečného produktu. Díky distribuci částic příliš nezvyšuje potřebu vody.

Metaver® K se osvědčil v aplikacích, kde jsou vyšší požadavky na pevnost, těsnost a odolnost.

Metaver® K přichází v úvahu pro použití v betonech podle NF 18-513.

Metaver® K přichází v úvahu v aplikacích kde je vyžadována

Plasticita	stříkací betony, opravné a vrchní malty
Stabilita	samožuhutňující betony a malty, samonivelační hmoty
Pevnost	vápenné a cementové omítky
Vázání vápna	lepidla na obkladačky, vnitřní vrstvy potrubí a nádrží
Odolnost	vrstvy ve styku s odpadní nebo mořskou vodou
Pigmentace	lepší dispergace u prefabrikátů a pohledových betonů
Odolnost proti tvorbě výkvětů	střešní krytiny, fasádní elementy
Trvanlivost	omezuje alkalicko křemičitou reakci

Dávkování

5 až 15% jako náhrada cementu váhově.

Stabilita

V suchých prostorách – neomezená.

Skladování

V chráněných a suchých prostorách.

Balení

Ve v pytlích á 25 kg nebo ve vacích á 1000 kg.

Technické a aplikační údaje, slovem i písmem, odpovídají současnému stavu našich znalostí a jejich úkolem je informovat o našich výrobcích a možnostech jejich použití. Nezaručují určité vlastnosti konečných výrobků, nebo vhodnost pro určité použití a nezbavují odběratele povinnosti provést v tomto směru vlastní ověřovací zkoušky. Existující ochranná práva musí být respektována. Použití, způsob aplikace a zpracování, ke kterým dojde mimo možnost naší kontroly, jsou výlučně v odpovědnosti odběratele.

MDS Metaver® K 2019 cz